1K Epoxy Grundierung Spraydose grau

Produkt-Information

Epoxy Primer mit guter Standfestigkeit, schneller Trocknung und hervorragenden Trockenschleifeigenschaften. Eigenschaften:
- ausgezeichnete Fülleigenschaften:
- Gute Stabilität
- Hervorragende Trockenschleifeigenschaften
- Überlackierbar mit allen gängigen 1K-Basislacken und 2K-Decklacksystemen, besonders geeignet für Wasserlacke

Farbtöne	grau
Mischungsverhältnis	Spritzfertig
Trocknung	Objekttemp. 20°C
Staubtrocken Überlackierbar Schleifbar	5 Minuten 15 Minuten 45 Minuten
Sprühauftrag	2 Spritzgänge (= ca. 50-60µm Trockenschichtdicke) ca. 3-5 min Ablüftzeit zwischen den Sprühgängen beachten.
Spritzabstand	10 – 15 cm
	Trocken, P360 – P500 Nass, P400 – P1200
	Trocken, P360 – P500
VOC-Gesetzgebung	VOC Wert (EU) < 840 g/l (Aerosol inkl. Treibmittel)

Hinweise

<u>Für folgende Untergründe geeignet:</u>

- Stahl (gereinigt und geschliffen)
- Verzinkter Stahl (feuerverzinkt, bandverzinktund galvanisch verzinkt (gereinigt und geschliffen)
- Aluminium, Weichaluminium (gereinigt und geschliffen)
- Diverse Kunststoffe (gereinigt undgeschliffen). Verträglichkeit und Haftung zuerst an unauffälliger Stelle prüfen. Bei Bedarf mit einem geeigneten Haftvermittler für Kunststoff grundieren.
- Nicht geeignet für Substrate aus Polyvinylchlorid (PVC), Polystyrol (PS), Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Mischungen daraus z.B. PP/EPDM Polyesteroberflächen (gereinigt und geschliffen)
- Alt- und Werkslackierung (gereinigt und geschliffen)
- MDF (gereinigt und geschliffen)

Die Schadstelle muss trocken, fett- und staubfrei und von Rost befreit sein.

Dose vor Gebrauch 2 Minuten gründlich schütteln. Probesprühen.

Nach Beenden des Lackiervorgangs Dose umdrehen und Ventil leersprühen.

Verarbeitungsbedingungen: Ab + 20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40-60%

Lagerung: Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 5 Jahre lagerfähig.

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.

Wolfgang GesmbH. – www.ap-merit.com – office@ap-merit.com -Tel.: +43 5576 72330