



Chrom-Effekt

Produkt-Information







26.08.2024 V1

AP-Merit Chrom-Effekt erzeugt einen metallischen Look, wie poliertes Aluminium. Geeignet für das Lackieren von Felgen, Anbauteilen, Zierleisten oder für Teil- und Ganzlackierungen. Ergiebigkeit: ca. 6-8 m²/l (je nach Effektgang)



Eigenschaften

Farbtöne:	Liquid Silver
Mischungsverhältnis:	spritzfertig
Härter:	nicht erforderlich
Verdünnung:	nicht erforderlich

Verarbeitung


	Düse: 1,0 mm Druck: 2,0-4,0 bar Zerstäuberdruck: 0,7 bar		Düse: 1,0-1,3 mm Druck: 2,0-4,0 bar Zerstäuberdruck: 0,7 bar
	1-2 dünne Spritzgänge Bei großen Flächen 2-3 dünne Spritzgänge		- Abluftzeit zwischen den Spritzgängen beträgt 2-5 Minuten
	3 – 6 µm		12 s 4 mm DIN /20°C

Trocknung



	Ca. 30 Minuten bei 20°C		Ca. 10 Minuten bei 60°C
---	-------------------------	---	-------------------------

Bei großen Flächen wird eine Trocknung mit 60°C auf jeden Fall empfohlen.

Weiterverarbeitung

	Nach der Trocknung kann AP-Merit Chrom Effekt mit 2K Klarlacken (z.B.: AP-Merit 7525 UHS Premium Klarlack) überlackiert werden
---	--

Hinweise

	<ul style="list-style-type: none">- Der Untergrund muss schwarz vorgrundiert werden. Für den besten Effekt wird ein 2K Uni Decklack empfohlen. Der Untergrund darf nicht mehr geschliffen werden. Fehlstellen bei Bedarf auspolieren.- Beim Auftragen des Chrom-Effektlackes sollte unbedingt beachtet werden, dass nur sehr dünn und gleichmäßig lackiert wird. Hierzu empfiehlt es sich den Effektlack vorsichtig aufzunebeln. Weniger ist mehr! Es dürfen keine zu nassen Schichten aufgetragen werden!- MEISTERTIPP: Um den genauen Effekt zu erhalten immer vorab ein Spritzmuster erstellen. Je mehr Schwarz durchscheint, desto ausgeprägter der Effekt!- Verarbeitungstemperatur: ab + 18°C
	Trocken und frostfrei lagern. Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig.
<p>Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.</p>	

Wolfgang GesmbH. – www.ap-merit.com – office@ap-merit.com -Tel.: +43 5576 72330