





7526 VOC Rapid Klarlack

Produkt-Information

01-03-2019 V1

Seite 1 von 1

AP-Merit 7526 VOC Rapid Klarlack ist ein sehr schnell trocknender VOC-Klarlack. Nach nur 15 Minuten Trockenzeit bei 60°C und anschließender Abkühlung, kann der Lack bereits poliert werden. Perfekt für lösemittel- und wasserbasierte Basislacksysteme geeignet. Hervorragende Chemikalien-, UV- und Wetterbeständigkeit.

Mischungsverhältnis	2 :1 (100 : 50) nach Volumen		
Härter	AP-Merit Härter 7526 VOC Rapid Härter		
Verdünnung	-		
Topfzeit	50 Minuten bei 20°C Raumtemperatur		
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge
 Fließbecherpistole	je nach Hersteller	1,3 mm	1,5 Schichten
Ablüftzeit	5-7 Minuten Ablüftzeit zwischen den Spritzgängen und 10 Minuten vor Ofen- bzw. IR-Trocknung		
Trocknung	Griffest	Polierbar	ausgehärtet
Objekttemp. 20°C	1 – 1,5 Std.	3,5 – 4 Std.	4 Tage
Objekttemp. 60°C	10 Minuten	15 Minuten	15 Minuten + 3 Tage bei 20°C
 Kurz- und Mittelwellig	8 – 15 Minuten		
VOC-Gesetzgebung	Der EU VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie IIB.d) in verarbeitungsfähiger Form beträgt maximal 420 g/Liter. Der VOC-Gehalt dieses Produktes in verarbeitungsfähiger Form beträgt maximal 420 g/Liter. Abhängig von der gewählten Verarbeitungsmethode kann der tatsächliche VOC-Gehalt in verarbeitungsfähiger Form niedriger sein als durch den Code der EU-Direktive vorgegeben. Dichte: 1 g/cm ³		

Hinweise

Verarbeitung:

- Trockenschichtdicke: 50 – 60 µm je Schicht
- Höhere Temperaturen können die Topfzeit verkürzen und die Trocknung beschleunigen
- Nach der Trocknung kann 7526 mit allen handelsüblichen Polituren bearbeitet werden

Verarbeitungsbedingungen: Von +18 bis +22 °C bei 40 – 60 % relative Luftfeuchtigkeit

Lagerung: Trocken und frostfrei lagern. Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.