



Klebelack

Produkt-Information

01-07-2018 V1

Seite 1 von 1

Ein transparenter Schutzfilm auf Wasserbasis für Anwendung auf lackierten Kabinenwänden. Staubbindend und Spritznebelabsorbierend.
Ergiebigkeit: ca. 8 -10 m²/lt.

- Klebelack für Lackieranlagen.
- Klare Auflösung in Wasser, wasserlöslich.
- Absolut Silikonfrei
- Angenehmer Geruch
- Temperaturbeständigkeit: 60°C,
- Bei höheren Temperaturen (70°C - 90°C), wird eine monatliche Erneuerung der Klebeschicht empfohlen. Dadurch wird einer schnelleren Austrocknung vorgebeugt.

Farbton:	Transparent (nach der Applikation)
----------	------------------------------------

Mischungsverhältnis	Spritzfertig
---------------------	--------------

Verarbeitung	Pistole (ca. 1,4 mm, 2,5 bar), Roller, Pinsel
--------------	---

Anwendung	Vor der Applikation gut aufrühren bzw. den Kanister gut aufschütteln. Mit Roller, Bürste oder Spritzpistole auftragen. Die Oberfläche muss lediglich mit einem dünnen geschlossenen Film versehen werden. Werkzeuge mit Wasser reinigen. Jede 2-4 Wochen die Schicht entfernen, einfach mit Wasser (ohne Reinigungszusätze) vom Untergrund lösen. (Schwamm, Bürste oder Druckreiniger). Danach eine neue Schicht aufbringen. Bei starker Verschmutzung des Films oder regelmäßigem Gebrauch der Kabine mit hohen Temperaturen des Film öfter ersetzen. Nur auf völlig ausgehärteten lackierten Flächen anwenden. Auf Wasserbasis, also nicht für die Verwendung auf rostempfindlichen Oberflächen.
-----------	---

Hinweise:

AP-Merit Klebelack enthält keine giftigen oder gefährlichen Stoffe und kann deswegen ohne Bedenken mit dem Spülwasser im Wassersystem der Lackierkabine abgeführt werden.

Vor FROST schützen!!! Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Sicherheitsausrüstung tragen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für gewerbliche Anwender erhältlich!

Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.