





# Multispachtel 7530

## Produkt-Information

24-10-2020 V2

Seite 1 von 1

AP-Merit 7530 Multispachtel ist ein multifunktionaler Polyesterspachtel für Stahl, Aluminium, verzinkten Untergründe und GFK. Aufgrund seiner niedrigen Viskosität und cremigen Konsistenz ist die Spachtelmasse leicht und porenfrei aufzutragen. Geeignet für die manuelle / maschinelle Bearbeitung mit Trockenschliff. Kein Zusetzen des Schleifpapiers!

<b>Farbtöne</b>	beige
<b>Mischungsverhältnis</b>	100 gr. Spachtelmasse + 2-3 gr. Härter
<b>Härter</b>	BPO Härter Tube
<b>Topfzeit</b>	3 -5 Minuten
<b>Trocknung</b>	schleifbar
Objekttemp. 20°C	20 Minuten
	Trocken, P150 - P320
	Trocken, P150 - P320
<b>VOC-Gesetzgebung</b>	Der EU VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie IIB.b) in verarbeitungsfähiger Form ist maximal 250 g/Liter. Der VOC-Gehalt dieses Produktes in verarbeitungsfähiger Form beträgt maximal 250 g/Liter. Abhängig von der gewählten Verarbeitungsmethode kann der tatsächliche VOC-Gehalt in verarbeitungsfähiger Form niedriger sein als durch den Code der EU-Direktive vorgegeben. Dichte: 1,97 – 1,99 g/cm <sup>3</sup>

### Hinweise:

#### Verarbeitung:

- Die Oberfläche muss gereinigt, getrocknet, entfettet und mattiert werden
- Spachtelmasse mit 2-3% Härter BPO gründlich mischen und innerhalb von 4-6 Minuten bei 20°C auftragen
- Höhere Temperaturen können die Topfzeit verkürzen und die Trocknung beschleunigen
- Nach der Trocknung kann 7530 Multispachtel mit allen handelsüblichen Lacksystemen überlackiert werden

Verarbeitungsbedingungen: Ab + 15°C

Eine Überhärtung kann zu einer Verfärbung des Decklackes führen!

Lagerung: Trocken und frostfrei lagern. Im verschlossenen Originalgebilde mindestens 1 Jahr lagerfähig

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.