





Multispachtel PLUS 7530-4

Produkt-Information

24-10-2020 V1

Seite 1 von 1

AP-Merit 7530-4 Multispachtel PLUS ist ein ein Füll- und Finishspachtel mit Haftung auf Stahlblech, verzinkten Blechen, Aluminium, verzinnten Flächen, GFK und Holz. Die Spachtelmasse ist leicht und porenfrei aufzutragen, hat eine kurze Trockenzeit und lässt sich leicht manuell oder maschinell Schleifen. Bearbeitung mit Trockenschliff. Kein Zusetzen des Schleifpapiers!

Farbtöne	beige
Mischungsverhältnis	100 gr. Spachtelmasse + 2-3 gr. Härter
Härter	BPO Härter Tube
Topfzeit	3 -4 Minuten
Trocknung Objekttemp. 20°C Objekttemp. 60°C	schleifbar
	20 Minuten
	5 Minuten
	Trocken, P150 - P320
	Trocken, P150 - P400
VOC-Gesetzgebung	Der EU VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie IIB.b) in verarbeitungsfähiger Form ist maximal 250 g/Liter. Der VOC-Gehalt dieses Produktes in verarbeitungsfähiger Form beträgt maximal 250 g/Liter. Abhängig von der gewählten Verarbeitungsmethode kann der tatsächliche VOC-Gehalt in verarbeitungsfähiger Form niedriger sein als durch den Code der EU-Direktive vorgegeben. Dichte: 1,97 – 1,99 g/cm ³

Hinweise:

Verarbeitung:

- Die Oberfläche muss gereinigt, getrocknet, entfettet und mattiert werden
- Spachtelmasse mit 2-3% Härter BPO gründlich mischen und innerhalb von 4-6 Minuten bei 20°C auftragen
- Höhere Temperaturen können die Topfzeit verkürzen und die Trocknung beschleunigen
- Nach der Trocknung kann 7530-4 Multispachtel PLUS mit allen handelsüblichen Lacksystemen überlackiert werden

Verarbeitungsbedingungen: Ab + 15°C

Eine Überhärtung kann zu einer Verfärbung des Decklackes führen!

Lagerung: Trocken und frostfrei lagern.

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.