



AP-Merit Unterbodenschutz Bitumen Spray

Produkt-Information

16-05-2022 V1

Seite 1 von 1

AP-Merit Unterbodenschutz Bitumen ist ein dauerhafter Rostschutz auf Wachs/Bitumenbasis für Fahrzeugböden, Einstieg- und Radkästen etc. Gute Antidröhnwirkung, sehr gute Haftfestigkeit, elastisch, klebefrei, hohe Abriebfestigkeit und gute Streusalzresistenz.

Farbtöne	schwarz
Mischungsverhältnis	Spritzfertig
Trocknung	Griffest nach 5 Stunden bei 20°C Objekttemp.
Ablüftzeit	5 – 8 Minuten zwischen den Spritzgängen
Sprühaufrag	1-2 Spritzgang (Trockenschichtdicke 500-1000 µm) Probesprühen - Spritzabstand ca. 25 - 30 cm
VOC-Gesetzgebung	Der EU VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie B/e) in verarbeitungsfähiger Form ist maximal 840 g/Liter. Der VOC-Gehalt dieses Produktes in verarbeitungsfähiger Form beträgt maximal 515 g/Liter.

Verarbeitungshinweise:

Nach kurzem Schütteln wird das Produkt gleichmäßig im Kreuzgang auf die Fläche gespritzt. Fahrzeugboden muss gründlich gereinigt und trocken sein, frei von Staub, Fett, Öl und Rost. Unterbodenschutz ist nicht überlackierbar!



Dose vor Gebrauch 2 Minuten gründlich schütteln.



Nach Beenden des Lackiervorgangs Dose umdrehen und Ventil leersprühen.

Alter, nicht mehr haftender Unterbodenschutz muss entfernt werden.

Nicht auf Motor, Getriebe, Ölwanne, Kardanwelle, Auspuff, Achsen, Federn, Stoßdämpfer, Bremsseile, Schmiernippel etc. spritzen, vorher abdecken!

Verarbeitungsbedingungen:

Es ist auf ausreichende Zu- und Abluft zu achten. Verarbeitungstemperatur mindestens +10 °C. Maximale Luftfeuchtigkeit 80 %.

Lagerung und Haltbarkeit:

Lagern Sie das Produkt an einem belüfteten Ort. Vor direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zwischen +5°C und 25°C aufbewahren. Mindestens 24 Monate haltbar.

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.