



# AP-Merit Unterbodenschutz Bitumen

## Produkt-Information

16-05-2022 V1

Seite 1 von 1

AP-Merit Unterbodenschutz Bitumen ist ein dauerhafter Rostschutz auf Wachs/Bitumenbasis für Fahrzeugböden, Einstieg- und Radkästen etc. Gute Antidröhnwirkung, sehr gute Haftfestigkeit, elastisch, klebefrei, hohe Abriebfestigkeit und gute Streusalzresistenz.

<b>Farbtöne</b>	schwarz		
<b>Mischungsverhältnis</b>	Spritzfertig		
<b>Applikationsverfahren</b>	<b>Lackiergerät</b>	<b>Spritzdruck</b>	<b>Düsengröße</b>
	UBS-Pistole	4 - 6 bar	5 - 10 mm
	Airmix / Airless	100 - 120	0,33 - 0,5 mm
<b>Trocknung</b>	Griffest nach 2-4 Stunden bei 20°C Objekttemp.		
<b>Ablüftzeit</b>	5 – 8 Minuten zwischen den Spritzgängen		
<b>Sprühaufrag</b>	1-2 Spritzgang (Trockenschichtdicke 500-1000 µm), Verbrauch ca. 1-2 m <sup>2</sup> /lt.		
<b>VOC-Gesetzgebung</b>	Der EU VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie B/e) in verarbeitungsfähiger Form ist maximal 840 g/Liter. Der VOC-Gehalt dieses Produktes in verarbeitungsfähiger Form beträgt maximal 840 g/Liter.		

### Verarbeitungshinweise:

Nach kurzem Schütteln wird das Produkt gleichmäßig im Kreuzgang auf die Fläche gespritzt. Durch Verändern des Luftdrucks und des Spritzabstandes kann die Oberflächenstruktur beeinflusst werden. Fahrzeugboden muss gründlich gereinigt und trocken sein, frei von Staub, Fett, Öl und Rost.

Alter, nicht mehr haftender Unterbodenschutz muss entfernt werden.

Nicht auf Motor, Getriebe, Ölwanne, Kardanwelle, Auspuff, Achsen, Federn, Stoßdämpfer, Bremsseile, Schmiernippel etc. spritzen, vorher abdecken!

### Verarbeitungsbedingungen:

Es ist auf ausreichende Zu- und Abluft zu achten. Verarbeitungstemperatur mindestens +10 °C. Maximale Luftfeuchtigkeit 80 %.

### Lagerung und Haltbarkeit:

Lagern Sie das Produkt an einem belüfteten Ort. Vor direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zwischen +5°C und 25°C aufbewahren. Mindestens 12 Monate haltbar.

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.