





# Zinnersatzspachtel

## Produkt-Information

01-05-2019 V1

Seite 1 von 1

AP-Merit Zinnersatzspachtel ist ein hochwertiger 2K-Füllspachtel auf Polyesterharz-Basis mit lamellarer Pigmentierung, mit Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, Zink, GfK und Holz. AP-Merit Zinnersatzspachtel ist leicht zu verspachteln, kann schon nach kurzer Trocknungszeit gut und staubarm geschliffen werden und weist hohe Haft- und Biegefestigkeit auf. Eine Verarbeitung auf senkrechten Flächen ist problemlos möglich. Gute Beständigkeit gegen Benzin, Diesel und verdünnte Säuren. Kann auch als Schwemmozinnersatz verwendet werden.

<b>Farbtöne</b>	silbergrau
<b>Mischungsverhältnis</b>	100 gr. Spachtelmasse + 2-3 gr. Härter
<b>Härter</b>	BPO Härter Tube
<b>Topfzeit</b>	4 -5 Minuten
<b>Trocknung</b>	schleifbar
Objekttemp. 20°C	20 Minuten
	Trocken, P150 - P360
	Trocken, P150 - P360
<b>VOC-Gesetzgebung</b>	Der EU VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie B/b) in verarbeitungsfähiger Form ist maximal 250 g/Liter. Der VOC-Gehalt dieses Produktes in verarbeitungsfähiger Form beträgt maximal 50 g/Liter.

### Hinweise:

Verarbeitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen. Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen. Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten. Spachtelmaterial und Härter gut mischen. Nicht über 3 % Härter verwenden! Die gesamte zu lackierende Fläche vor jedem Arbeitsgang mit Silikonentferner reinigen und entfetten. Schadhafte Stellen metallisch blank entrostet und mit Schleifpapier P 80 / 150 trocken schleifen. Nach Trocknung Trockenschliff mit Schleifpapier P 150 / 240. Die ganze Fläche vor dem Füllerauftrag mit Trockenschleifpapier P 240 / 360 matt schleifen. Vor dem Überlackieren mit 2K-Füllern isolieren.

Verarbeitungsbedingungen: Ab + 15°C

Eine Überhärtung kann zu einer Verfärbung des Decklackes führen!

Lagerung: Trocken und frostfrei lagern. Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.